

LUCRATOR ZIDAR PENTRU CONSTRUCTII**EXAMEN PROMOVARE TREAPTA SUPERIOARA DE LA ZIDAR II LA ZIDAR I**

LUCRARE SCRISĂ Încercuți varianta/ele corectă/e
Fiecare întrebare are 1, 2 sau 3 variante corecte de răspuns.
Fiecare răspuns complet și corect va fi punctat cu 10 puncte.
Totalul va fi de 100 puncte.

VARIANTA 1

Încercuți răspunsul corect:

- 1. De pe suprafața tencuielilor se desprind granule de nisip. Care este cauza?**
 - a. s-a folosit prea puțin liant;
 - b. suportul tencuielilor nu a fost corespunzător;
 - c. suportul tencuielilor a fost prea aspru;
 - d. în liant sunt bucăți de var nestins.

- 2. Care sunt fazele tehnologice de execuție a tencuielilor:**
 - a. pregătirea suprafețelor-trasarea-spritul-grundul-tinciul;
 - b. trasarea-pregătirea suprafețelor-spritul-grundul-tinciul;
 - c. pregătirea suprafețelor-spritul-trasarea-grundul-tinciul.

- 3. Care din afirmațiile de mai jos sunt false privind suportul tencuielilor:**
 - a. suportul tencuielilor trebuie să fie aspru;
 - b. suportul tencuielilor trebuie să fie plan;
 - c. suportul tencuielilor trebuie să fie neted;
 - d. suportul tencuielilor trebuie să fie aderent.

- 4. In cazul montării cu mortar a plăcilor de faianță care este grosimea stratului de mortar:**
 - a. 10-15 cm;
 - b. 10-15 mm;
 - c. 3-5 mm.

- 5. Care este de obicei grosimea rosturilor, vizibile, la placarea pereților și a pardoselilor cu plăci ceramice:**
 - a. 0-1 mm;
 - b. 1-2 cm;
 - c. 1-3 mm.

- 6. Care din operațiile de mai jos are rolul de a elimina asperitățile unei suprafețe:**
 - a. chituirea;
 - b. grunduirea;
 - c. șlefuirea;
 - d. șpăcluirea.

- 7. Grundul pentru zugrăveli se aplică pe tavane:**
 - a. paralel cu direcția luminii;
 - b. perpendicular pe direcția luminii;

c. nu are importanta direcția luminii important este să fie uniform.

8. Citește cu atenție următoarele afirmații și notează cu A pe cele adevărate și cu F pe cele false:

1. Trasarea tencuielilor exterioare se face pentru fiecare etaj al clădirii;

ADEVARAT FALS

9. Citește cu atenție următoarele afirmații și notează cu A pe cele adevărate și cu F pe cele false:

2. Pe suprafețele din beton grosimea tencuielii este de 10-15 mm;

ADEVARAT FALS

10. Asociază tipurile de mortare de tencuieli din coloana A cu domeniile de utilizare din coloana B:

A		B
1. M 10	1 : 2 : 8	a) tencuieli interioare cu umiditate peste 60%
2. M 25	1 : 1 : 6,5	b) tencuieli interioare cu umiditate sub 60%
3. M 10	1 : 1,5 : 7	c) tencuieli exterioare expuse la umiditate mare
4. M 50	1 : 0,3 : 4	d) tencuieli în medii cu umiditate foarte mare
5. M 100	1 : 3	e) tencuieli exterioare

BAREM DE NOTARE

1-a; 2-c; 3-c; 4-b; 5-c; 6-c; 7-b; 8-F; 9-A; 10- [1-b; 2-e; 3-a; 4-c; 5-d].

Timp de lucru 1,5 ore.